



S.P.R.L. CARRIERES DE PREALLE  
AISNE S/N  
6941 - HEYD (DURBUY)

## Fiche Technique

23 Derniers résultats Engagement du 1/06/2021 au 30/11/2021

Page 1/2

### 0/4 (0/3.15) Sable conc. calc. lavé

BENOR

**Producteur :** CARRIERE DE PREALLE

**Pétrographie :** Calcaire

**Elaboration :** Concassé

#### Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Catégorie

0	4
---	---

0/4 (0/3.15) CF A f5 a lavé Sable conc calcaire la (21/10/2020)

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	3.15	4	5.6	8	FM	MBF
V.S.S.	5.00	20.00	30.00	40.00	65.00	90.00	99.00	100.00	100.00	100.00	4.00	10.00
V.S.I.	0.00	0.00	10.00	20.00	45.00	70.00	89.00	90.00	98.00	100.00	2.40	

#### Partie informative

Résultats de production

du 29/09/20 au 29/04/21

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	3.15	4	5.6	8	FM	MBF
Maximum	2.73	9.72	22.88	40.23	65.20	90.27	98.98	99.92	100.00	100.00	3.28	4.00
Xf+1.25xEcart-types	2.55	8.61	20.68	38.90	64.48	89.21	98.84	99.82	100.00	100.00	3.12	3.17
Moyenne Xf	2.01	6.90	17.89	34.98	59.28	85.88	98.13	99.59	99.90	100.00	2.95	2.33
Xf-1.25xEcart-types	1.47	5.19	15.10	31.06	54.09	82.55	97.43	99.36	99.79	99.97	2.79	1.50
Minimum	0.89	4.82	13.59	27.10	47.97	78.35	96.71	99.23	99.73	99.91	2.73	1.33
Nombre de résultats	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	20
Dernière valeur	2.35	8.30	19.39	37.56	62.00	86.66	98.65	99.89	100.00	100.00	2.86	4.00

411-BENOR-156

EN 12620: 0/4 GF85

EN 13242: 0/4 GF85 GTF10

La certification Benor du produit indique que sur base d'un contrôle externe périodique, il existe une confiance suffisante dans la capacité du producteur à garantir la conformité du produit de façon permanente comme définie dans les spécifications de référence technique. La présente fiche Benor contient les performances des caractéristiques déclarées par le producteur et est vérifiée par l'organisme de certification.  
Pour le Benor: Teneur conventionnelle en MO (suivant NBN B11-256) < 0.5%

Déclaration du producteur reprise sur sa DOP:

Présence de matière humique : plus clair

Masse vol réelle: Moyenne sur les 4 dernières analyses 2.68 Mg / m<sup>3</sup> (LI : 2.64 Mg / m<sup>3</sup> - LS : 2.78 Mg / m<sup>3</sup>)

Masse vol Abs : Moyenne sur les 4 dernières analyses 2.73 Mg / m<sup>3</sup> (LI : 2.66 Mg / m<sup>3</sup> - LS : 2.80 Mg / m<sup>3</sup>)

WA24: Moyenne sur les 4 dernières analyses 0.68 % (LI : 0.3% - LS : 0.9 %)

LA : 30 - MDE: 25 - LA + MDE :45



S.P.R.L. CARRIERES DE PREALLE  
AISNE S/N  
6941 - HEYD (DURBUY)


0/4 (0/3.15) Sable conc. calc. lavé

BENOR

Producteur : CARRIERE DE PREALLE

Péetrographie : Calcaire

Elaboration : Concassé



411-BENOR-156

EN 12620: 0/4 GF85

EN 13242: 0/4 GF85 GTF10

La certification Benor du produit indique que sur base d'un contrôle externe périodique, il existe une confiance suffisante dans la capacité du producteur à garantir la conformité du produit de façon permanente comme définie dans les spécifications de référence technique. La présente fiche Benor contient les performances des caractéristiques déclarées par le producteur et est vérifiée par l'organisme de certification.

Pour le Benor: Teneur conventionnelle en MO (suivant NBN B11-256) < 0.5%

Déclaration du producteur reprise sur sa DOP:

Présence de matière humique : plus clair

Masse vol réelle: Moyenne sur les 4 dernières analyses 2.68 Mg / m<sup>3</sup> (LI : 2.64 Mg / m<sup>3</sup> - LS : 2.78 Mg / m<sup>3</sup>)

Masse vol Abs : Moyenne sur les 4 dernières analyses 2.73 Mg / m<sup>3</sup> (LI : 2.66 Mg / m<sup>3</sup> - LS : 2.80 Mg / m<sup>3</sup>)

WA24: Moyenne sur les 4 dernières analyses 0.68% (LI : 0.3% - LS : 0.9%)

LA : 30 - MDE: 25 - LA + MDE :45