S.R.L. CARRIERES DE PREALLE
AISNE S/N
6941 - HEYD (DURBUY)

Fiche Technique

23 Derniers résultats au 03/04/2025

M2-2 8/16 Conc. calc. lavé

BENOR

Producteur : **CARRIERE DE PREALLE**
Pétrographie : Mélange Calcaire (Préalle / Marenne)
Elaboration : Concassé

Validité : du 03/04/25 au 03/10/25

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire		Norme	Catégorie
8	*16*	*PTV 411*	*M2-2 8/16 Cb I f1.5 NG Gravillon conc. calc. lav (26/03/2024)*

		d/2	d	D/1.4	D	1.4D	2D	
	0.063	**4**	**8**	**11.2**	**16**	**22.4**	**31.5**	**FI**
V.S.S.	1.5	5	20	55	99	100	100	20.00
V.S.I.	0.0	0	0	25	85	98	100	0.00

Partie informative

Résultats de production

	du 27/05/24 au 24/03/25							
	0.063	**4**	**8**	**11.2**	**16**	**22.4**	**31.5**	**FI**
Maximum	0.3	1	16	54	95	100	100	16.79
Xf+1.44xEcart-types	0.3	1	14	51	95	100	100	
Moyenne Xf	0.1	1	9	43	91	100	100	12.76
Xf-1.44xEcart-types	0.0	0	5	35	86	100	100	
Minimum	0.0	0	4	27	85	100	100	7.07
Nombre de résultats	23	23	23	23	23	23	23	9
Dernière valeur	0.1	0	10	44	94	100	100	12.73

411-BENOR-4151

EN 12620: 8/16 GC85/20
EN 13242: 8/16 GC80-20 GTC20/15
EN 13043: 8/16 GC85/20 G20/15

La certification Benor du produit indique que sur base d'un contrôle externe periodique, il existe une confiance suffisante dans la capacitè du producteur à garantir la conformité du produit de façon permanente comme définie dans les spécifications de référence technique.La présente fiche Benor contient les performances des carractéristiques déclarées par le producteur et est vérifiée par l'organisme de certification.
Pour le Benor:Teneur conventionnelle en MO (suivant NBN B11-256) < 0.5%

Mélange de calcaires de Préalle (4151/411) et de Marenne (4142/411 - MAX 20 %)
Déclaration du producteur reprise sur sa DOP:
Présence de matière humique : plus clair
Masse vol réelle: Moyenne sur les 4 dernières analyses 2.67 Mg / m³ (LI : 2.61 Mg / m³ - LS : 2.75 Mg / m³)
Masse vol Abs : Moyenne sur les 4 dernières analyses 2.72 Mg / m³ (LI : 2.67 Mg / m³ - LS : 2.81 Mg / m³)
WA24:Moyenne sur les 4 dernières analyses 0.81% (LI : 0.4% - LS : 1 %)
LA : 30 - MDE: 25 - LA + MDE :45

S.R.L. CARRIERES DE PREALLE
AISNE S/N
6941 - HEYD (DURBUY)

Fiche Technique

23 Derniers résultats au 03/04/2025

M2-2 8/16 Conc. calc. lavé

BENOR

Producteur : **CARRIERE DE PREALLE**
Pétrographie : Mélange Calcaire (Préalle / Marenne)
Elaboration : Concassé



411-BENOR-4151

EN 12620: 8/16 GC85/20
EN 13242: 8/16 GC80-20 GTC20/15
EN 13043: 8/16 GC85/20 G20/15

La certification Benor du produit indique que sur base d'un contrôle externe periodique, il existe une confiance suffisante dans la capacitè du producteur à garantir la conformité du produit de façon permanente comme définie dans les spécifications de référence technique.La présente fiche Benor contient les performances des carractéristiques déclarées par le producteur et est vérifiée par l'organisme de certification.
Pour le Benor:Teneur conventionnelle en MO (suivant NBN B11-256) < 0.5%

Mélange de calcaires de Préalle (4151/411) et de Marenne (4142/411 - MAX 20 %)
Déclaration du producteur reprise sur sa DOP:
Présence de matière humique : plus clair
Masse vol réelle: Moyenne sur les 4 dernières analyses 2.67 Mg / m³ (LI : 2.61 Mg / m³ - LS : 2.75 Mg / m³)
Masse vol Abs : Moyenne sur les 4 dernières analyses 2.72 Mg / m³ (LI : 2.67 Mg / m³ - LS : 2.81 Mg / m³)
WA24:Moyenne sur les 4 dernières analyses 0.81% (LI : 0.4% - LS : 1 %)
LA : 30 - MDE: 25 - LA + MDE :45