

0/32 - Fondation type 2

Producteur : CARRIERE DE PREALLE

Péetrographie : Calcaire

Elaboration : Concassé

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0	31.5
---	------

Catégorie

Concassé 0/32 conforme Fondation Type II (1/06/2017)

	0.063	0.5	2	6.3	20	31.5	40	63
V.S.S.	9.00	25.00	45.00	70.00	90.00	99.00	100.00	100.00
V.S.I.	0.00	5.00	20.00	40.00	60.00	80.00	98.00	100.00

Partie informative

Résultats de production

du 03/10/19 au 05/03/20

	0.063	0.5	2	6.3	20	31.5	40	63
Maximum	7.01	14.75	30.98	50.76	90.16	99.38	100.00	100.00
Xf+1.25xEcart-types	7.23	15.09	31.48	51.35	90.80	99.53	100.00	100.00
Moyenne Xf	6.11	13.40	28.98	48.41	87.61	98.78	100.00	100.00
Xf-1.25xEcart-types	4.99	11.71	26.48	45.47	84.42	98.02	100.00	100.00
Minimum	5.21	12.05	26.98	46.06	85.06	98.17	100.00	100.00
Nombre de résultats	2	2	2	2	2	2	2	2
Dernière valeur	5.21	12.05	26.98	46.06	85.06	98.17	100.00	100.00

