

0/32 - Fondation type 2

Producteur : CARRIERE DE PREALLE

Péetrographie : Calcaire

Elaboration : Concassé

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Catégorie

0	31.5
---	------

Concassé 0/32 conforme Fondation Type II (16/03/2020)

	0.063	0.5	2	6.3	20	31.5	40	63
V.S.S.	9.00	25.00	45.00	70.00	90.00	99.00	100.00	100.00
V.S.I.	0.00	5.00	20.00	40.00	60.00	80.00	98.00	100.00

Partie informative

Résultats de production

du 17/04/18 au 31/03/21

	0.063	0.5	2	6.3	20	31.5	40	63
Maximum	8.37	16.62	39.55	62.04	90.16	99.47	100.00	100.00
Xf+1.25xEcart-types	8.14	16.58	34.01	56.12	90.25	99.85	100.00	100.00
Moyenne Xf	6.17	13.44	28.41	49.14	80.00	96.84	100.00	100.00
Xf-1.25xEcart-types	4.20	10.30	22.81	42.15	69.76	93.83	100.00	100.00
Minimum	3.11	9.38	21.04	39.68	62.24	90.42	100.00	100.00
Nombre de résultats	14	14	14	14	14	14	14	14
Dernière valeur	7.54	14.60	29.31	49.46	87.32	98.54	100.00	100.00

