S.R.L. CARRIERES DE PREALLE
AISNE S/N
6941 - HEYD (DURBUY)

Fiche Technique FTP-Préalle-2

23 Derniers résultats au 05/11/2026

0/4 (0/3.15) CF A f5 a M2-2 lavé Sable concas.calc

BENOR

Producteur : **CARRIERE DE PREALLE**
Pétrographie : Calcaire
Elaboration : Concassé

Validité : du 05/11/26 au 05/05/27

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire		Norme	Catégorie
0	*4*	*PTV 411*	*0/4 (0/3.15) CF A f5 a M2-2 lavé Sable concas.calc (07/05/2026)*

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	3.15	4	5.6	8	FM	MB	MBF
V.S.S.	5.0	20	30	40	65	90	99	100	100	100	4.00	1.50	10.00
V.S.I.	0.0	0	10	20	45	70	89	90	98	100	2.40		

Partie informative

Résultats de production

	du 06/05/26 au 26/10/26												
	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	3.15	4	5.6	8	FM	MB	MBF
Maximum	2.4	8	20	37	60	86	98	100	100	100	3.26	0.80	3.33
Xf+1.44xEcart-types	2.1	7	17	33	57	85	98	100	100	100	3.25	0.74	3.13
Moyenne Xf	1.7	6	15	30	53	83	98	100	100	100	3.14	0.53	2.30
Xf-1.44xEcart-types	1.3	4	13	27	49	80	97	99	100	100	3.03	0.32	1.48
Minimum	1.3	4	12	27	49	80	97	99	100	100	2.90	0.20	1.33
Nombre de résultats	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	22	22
Dernière valeur	1.4	4	13	29	54	84	98	100	100	100	3.16	0.40	2.00

411-BENOR-4151

EN 12620: 0/4 GF85
EN 13242: 0/4 GF85 GTF10

La certification Benor du produit indique que sur base d'un contrôle externe periodique, il existe une confiance suffisante dans la capacitè du producteur à garantir la conformité du produit de façon permanente comme définie dans les spécifications de référence technique.La présente fiche Benor contient les performances des carractéristiques déclarées par le producteur et est vérifiée par l'organisme de certification.
Pour le Benor:Teneur conventionnelle en MO (suivant NBN B11-256) < 0.5%

Mélange de calcaires de Préalle (4151/411) et de Marenne (4142/411 - MAX 20 %)
Déclaration du producteur reprise sur sa DOP:
Présence de matière humique : plus clair
Masse vol réelle: Moyenne sur les 4 dernières analyses 2.68 Mg / m³ (de 2.61 Mg / m³ à 2.75 Mg / m³)
WA24:Moyenne sur les 4 dernières analyses 0.69% (de 0.3% à 0.9 %)
LA : 30 - MDE: 25 - LA + MDE :45

S.R.L. CARRIERES DE PREALLE
AISNE S/N
6941 - HEYD (DURBUY)


Fiche Technique FTP-Préalle-2

23 Derniers résultats au 05/11/2026

0/4 (0/3.15) CF A f5 a M2-2 lavé Sable concas.cal

BENOR

Producteur : **CARRIERE DE PREALLE**
Pétrographie : Calcaire
Elaboration : Concassé



411-BENOR-4151

EN 12620: 0/4 GF85
EN 13242: 0/4 GF85 GTF10

La certification Benor du produit indique que sur base d'un contrôle externe periodique, il existe une confiance suffisante dans la capacitè du producteur à garantir la conformité du produit de façon permanente comme définie dans les spécifications de référence technique.La présente fiche Benor contient les performances des carractéristiques déclarées par le producteur et est vérifiée par l'organisme de certification.
Pour le Benor:Teneur conventionnelle en MO (suivant NBN B11-256) < 0.5%

Mélange de calcaires de Préalle (4151/411) et de Marenne (4142/411 - MAX 20 %)
Déclaration du producteur reprise sur sa DOP:
Présence de matière humique : plus clair
Masse vol réelle: Moyenne sur les 4 dernières analyses 2.68 Mg / m³ (de 2.61 Mg / m³ à 2.75 Mg / m³)
WA24:Moyenne sur les 4 dernières analyses 0.69% (de 0.3% à 0.9 %)
LA : 30 - MDE: 25 - LA + MDE :45