



S.R.L. CARRIERES DE PREALLE  
AISNE S/N  
6941 - HEYD (DURBUY)

## Fiche Technique FTP-Préalles-2

23 Derniers résultats au 07/05/2026

Page 1/2

### 0/4 (0/3.15) CF A f5 a M2-2 lavé Sable concas.cal

**Producteur :** CARRIERE DE PREALLE

**Pétrographie :** Calcaire

**Elaboration :** Concassé

**Validité : du 07/05/26 au 07/11/26**

*Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage*

**Classe granulaire**

**Norme**

**Catégorie**

0	4
---	---

PTV 411

0/4 (0/3.15) CF A f5 a M2-2 lavé Sable concas.cal (07/05/2026)

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	3.15	4	5.6	8	FM	MB	MBF
V.S.S.	5.0	20	30	40	65	90	99	100	100	100	4.00	1.50	10.00
V.S.I.	0.0	0	10	20	45	70	89	90	98	100	2.40		

### Partie informative Résultats de production

du 06/10/25 au 05/05/26

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	3.15	4	5.6	8	FM	MB	MBF
Maximum	2.9	8	20	37	61	87	98	100	100	100	3.33	1.00	5.33
Xf-1.44xEcart-types	2.7	8	19	35	59	86	99	100	100	100	3.26	0.99	4.46
Moyenne Xf	2.1	6	16	31	54	83	97	99	100	100	3.10	0.75	3.39
Xf-1.44xEcart-types	1.4	5	13	27	49	79	96	99	99	100	2.95	0.52	2.33
Minimum	1.0	4	13	26	48	78	95	98	99	100	2.86	0.40	2.00
Nombre de résultats	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	22	22
Dernière valeur	1.6	5	14	29	52	80	97	100	100	100	3.21	0.40	2.00

411-BENOR-4151

EN 12620: 0/4 GF85  
EN 13242: 0/4 GF85 GTF10

La certification Benor du produit indique que sur base d'un contrôle externe périodique, il existe une confiance suffisante dans la capacité du producteur à garantir la conformité du produit de façon permanente comme définie dans les spécifications de référence technique. La présente fiche Benor contient les performances des caractéristiques déclarées par le producteur et est vérifiée par l'organisme de certification.

Pour le Benor: Teneur conventionnelle en MO (suivant NBN B11-256) < 0.5%

Mélange de calcaires de Préalles (4151/411) et de Marenne (4142/411 - MAX 20 %)

Déclaration du producteur reprise sur sa DOP:

Présence de matière humique : plus clair

Masse vol réelle: Moyenne sur les 4 dernières analyses 2.69 Mg / m<sup>3</sup> (de 2.61 Mg / m<sup>3</sup> à 2.75 Mg / m<sup>3</sup>)

WA24: Moyenne sur les 4 dernières analyses 0.82% (de 0.3% à 0.9 %)

LA : 30 - MDE: 25 - LA + MDE :45



S.R.L. CARRIERES DE PREALLE  
AISNE S/N  
6941 - HEYD (DURBUY)

## Fiche Technique FTP-Préalée-2

23 Derniers résultats au 07/05/2026


Page 2/2

### 0/4 (0/3.15) CF A f5 a M2-2 lavé Sable concas.cal

**Producteur :** CARRIERE DE PREALLE

**Péetrographie :** Calcaire

**Elaboration :** Concassé



411-BENOR-4151

EN 12620: 0/4 GF85  
EN 13242: 0/4 GF85 GTF10

La certification Benor du produit indique que sur base d'un contrôle externe périodique, il existe une confiance suffisante dans la capacité du producteur à garantir la conformité du produit de façon permanente comme définie dans les spécifications de référence technique. La présente fiche Benor contient les performances des caractéristiques déclarées par le producteur et est vérifiée par l'organisme de certification.

Pour le Benor: Teneur conventionnelle en MO (suivant NBN B11-256) < 0.5%

Mélange de calcaires de Préalée (4151/411) et de Marenne (4142/411 - MAX 20 %)

Déclaration du producteur reprise sur sa DOP:

Présence de matière humique : plus clair

Masse vol réelle: Moyenne sur les 4 dernières analyses 2.69 Mg / m<sup>3</sup> (de 2.61 Mg / m<sup>3</sup> à 2.75 Mg / m<sup>3</sup>)

WA24: Moyenne sur les 4 dernières analyses 0.82% (de 0.3% à 0.9 %)

LA : 30 - MDE: 25 - LA + MDE :45